



QualityTechnologyProfessionalism

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

+7 495 946 99 02, +375 17 388 44 32

info@m8city.by

www.m8city.by

Продукция QTP предназначена только для профессионального применения
Зайдите на сайт www.m8city.by для получения свежей версии технического описания

QTP® 1240

Эпоксидный универсальный наливной состав

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный окрашенный эпоксидный состав для финишных слоев и полимерных покрытий на основе модифицированных эпоксидных смол, а также в качестве покрытия под валик.

Не содержит растворители.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- для устройства, финишных покрытий в помещениях различного назначения: паркинги, производства, склады, торговые центры, офисы, больницы, школы и т.п.;
- для устройства надежных полимерных покрытий с высокими показателями;
- для устройства нескользящего колерованного покрытия;
- для устройства высоконаполненного выравнивающего покрытия.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- универсальность в применении;
- стойкость к пожелтению;
- глянцевая прочная поверхность;
- хорошая механическая и химическая стойкость;
- возможность нанесения велюровым валиком;
- отличная адгезия;
- возможность наполнения песком;
- простота нанесения;
- не имеет неприятного запаха при нанесении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика | Ед. измерения | Методика | Значение |
|---------------------------|--------------------|------------------------------|----------|
| Плотность | г/см ³ | DIN 51 757 | 1,40 |
| Время жизни при 20°C | мин | Внутренняя методика компании | 35 |
| Сухой остаток | % | расчет | ~100 |
| Прочность на сжатие | МПа | EN ISO 604 | 65 |
| Прочность на изгиб | МПа | EN ISO 178 | 52 |
| Прочность на разрыв | МПа | EN ISO 527 | 29 |
| Ударная прочность | кдж/м ² | EN ISO 179 | 42 |
| Твердость, Шор Д | | DIN 53 505 | 82 |
| Истираемость, (по Таберу) | мг | DIN 53 754 | 63 |

Термостойкость

| Воздействие | Сухое тепло |
|---------------------------------------|-------------|
| Постоянное | +40°C |
| Кратковременное, но не более 7 дней | +50°C |
| Кратковременное, но не более 12 часов | +70°C |



QualityTechnologyProfessionalism

Продукция QTP предназначена только для профессионального применения
Зайдите на сайт www.m8city.by для получения свежей версии технического описания

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Требования к основанию

Требования к основанию подробно изложены в листах технической информации на грунтовочные составы QTP.

Максимально допустимый уклон основания при использовании QTP 1240 в виде самонивелирующегося слоя не более 3%.

Подготовка основания

Оптимальный метод подготовки основания выбирается в зависимости от его состояния, имеющихся дефектов, предполагаемых эксплуатационных нагрузок и выбранной системы полимерного покрытия.

Способы и правила подготовки основания более подробно изложены в технических описаниях на грунтовочные составы.

Условия применения

Перед нанесением состава QTP 1240 правильно загрунтованная поверхность должна иметь вид влажного бетона без сухих или матовых пятен и иметь видимую полимерную пленку. Загрунтованная поверхность не должна липнуть. На поверхности не должно быть визуально видимых пор.

На загрунтованной поверхности недопустимо наличие загрязнений.

Последний слой грунтовки, если это предусмотрено конструкцией покрытия, может быть присыпан кварцевым песком.

В процессе устройства полимерного покрытия необходимо тщательно соблюдать временные интервалы между слоями.

Применение данного материала без грунтовочного состава неприемлемо.

Температура основания в процессе нанесения материала QTP 1240 должна быть не менее +10°C и не более +30°C (необходимо помнить, что иногда температура основания может быть ниже температуры воздуха на 3-4 градуса).

Температура воздуха на строительной площадке должна быть не менее +15°C и не более +30°C. Крайне нежелательно наличие сквозняков – это может привести к дефектам на поверхности покрытия: пузыри, рябь, шагрень.

Влажность воздуха на объекте должна быть не более 85% при температуре +20°C и не более 75% при температуре +10°C.

При доставке на объект охлажденного материала (в силу погодных условий или ненадлежащих условий хранения) необходимо выдержать его в теплом помещении не менее 1 суток.

В нормальных условиях температура компонентов материала QTP 1240 должна быть около +20°C. При высокой температуре на объекте желательно остудить материал до +12° - +15°C, а при низкой - нагреть до +23° - +25°C.

Химическая реакция после смешения компонентов «А» и «В» происходит с выделением тепла, которое сокращает время жизни состава. Поэтому объем смешиваемого материала QTP 1240 должен быть увязан с количеством укладчиков, скоростью и способом нанесения, температурой на объекте. После перемешивания материал необходимо вылить на обрабатываемую поверхность. Крайне нежелательно держать замешанный материал в банках.

Необходимо помнить, что температура материала и основания, влажность и температура воздуха напрямую влияют на такие свойства материалов как вязкость (текучесть), время жизни, сроки полимеризации, внешний вид поверхности и наличие или отсутствие



QualityTechnologyProfessionalism

Продукция QTP предназначена только для профессионального применения
Зайдите на сайт www.m8city.by для получения свежей версии технического описания

различных дефектов.

Приготовление состава

QTP 1240 имеет два компонента («А» и «Б»), которые находятся в тщательно подобранном соотношении. При необходимости частичного использования упаковки следует четко соблюдать соотношение компонентов. При несоблюдении этого правила, возможно появление аминной пленки на поверхности, остаточная липкость или потеря физико-механических свойств слоя.

Перемешивание состава производится низкооборотной мешалкой (150-300 оборотов в минуту) со спиральной насадкой, обеспечивающей движение смеси снизу-вверх. Диаметр насадки должен быть не менее 1/3 диаметра емкости.

При перемешивании компонентов насадка миксера не должна подниматься над уровнем материала.

Пропорции смешения

| QTP 1240 | Компонент А | Компонент Б |
|---------------------|-------------|-------------|
| Весовое соотношение | 100 | 30 |

Для приготовления состава необходимо:

- тщательно перемешать емкость с компонентом «А»;
- полностью перелить компонент «Б» в емкость с компонентом «А» и перемешать в течение 2-3 мин., обращая особое внимание на перемешивание материала у дна и стенок;
- затем перелить приготовленную смесь в чистую емкость* и перемешать еще раз в течение 2 мин.;
- после чего (если это необходимо) добавляется кварцевый песок и состав еще раз перемешивается в течение 1 минуты до достижения однородной смеси.

* Это требование обусловлено тем, что при перемешивании компонентов в одной емкости на дне может сохраниться небольшое количество не полностью перемешанного состава. Попадание такого материала на поверхность пола может привести к серьезному браку в работе, вплоть до того, что отдельные участки покрытия не полимеризуются.

Рекомендуемые конструкции покрытий на основе состава QTP 1240

| | | |
|--|---|---|
| 1. Гладкое самонивелирующееся наливное покрытие (1,0-1,5 мм) | | Расход для толщины покрытия 1,5 мм, кг/м ² |
| Грунтование | QTP 1000/QTP 1010 (на 1 слой) | 0,25-0,35/0,3-0,5 |
| Финишный слой | QTP 1240 | 2,00 |
| 2. Гладкое самонивелирующееся наливное покрытие (1,5-2,5 мм) | | Расход для толщины покрытия 2,5 мм, кг/м ² |
| Грунтование | QTP 1000/QTP 1010 (на 1 слой) | 0,25-0,35/0,3-0,5 |
| Финишный слой в смеси с песком | QTP 1240 (1 весовая часть) Кварцевый песок 0,1-0,4 мм (1,0 вес. часть) | 2,0 кг/м ² 2,0 кг/м ² |
| 3. Слегка шероховатое антискользящее покрытие (2,0-2,5 мм) | | Расход для толщины покрытия 2,5 мм, кг/м ² |
| Грунтование | QTP 1000/QTP 1010 (на 1 слой) | 0,25-0,35/0,3-0,5 |
| Подстилающий слой | QTP 1240 | 0,7 |
| Засыпка песком до полного насыщения | Кварцевый песок 0,3-0,6 мм | 3,0 |
| Финишный слой | QTP 1240 в 2 слоя | 1,0 |



QualityTechnologyProfessionalism

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

+7 495 946 99 02, +375 17 388 44 32

info@m8city.by

www.m8city.by

Продукция QTP предназначена только для профессионального применения
Зайдите на сайт www.m8city.by для получения свежей версии технического описания

| 4. Слегка шероховатое антискользящее покрытие (4,0-4,5 мм) | | Расход для толщины покрытия 4,0 мм, кг/м ² |
|--|-------------------------------|---|
| Грунтование | QTP 1000/QTP 1010 (на 1 слой) | 0,25-0,35/0,3-0,5 |
| Подстилающий слой | QTP 1240 | 0,7 |
| Засыпка песком до полного насыщения | Кварцевый песок 0,3-0,6 мм | 3,0 |
| Подстилающий слой | QTP 1240 | 0,7 |
| Засыпка песком до полного насыщения | Кварцевый песок 0,3-0,6 мм | 3,0 |
| Финишный слой | QTP 1240 в 2 слоя | 1,0 |

Примечания:

1. Указанные данные не учитывают присущих каждому конкретному объекту условий: пористости основания, волнистости поверхности, неоднородности толщины укладываемого слоя, зависящей от квалификации исполнителей и отходов. Расход грунтовки указан на один слой. В зависимости от качества основания может потребоваться укладка дополнительного слоя.
2. В конструкциях №4, 5 степень шероховатости поверхности зависит от крупности песка. Расход финишного слоя для этих систем принят для песка фракции 0,3-0,6 мм. При применении более крупного песка расходы вырастут.

Укладка материала

Конструкции №1,2 - Самониверирующееся наливное покрытие

Укладывается как самостоятельное наливное покрытие на предварительно огрунтованное основание. Состав **QTP 1240** используется как в чистом виде (конструкция №1), так и с добавлением кварцевого песка (конструкция №2).

После перемешивания состав **QTP 1240** как можно быстрее выливается на загрунтованное основание и распределяется с помощью шпателя с металлическими зубчатыми вставками. Высоту зуба следует выбирать исходя из планируемого расхода материала (толщины слоя). Через 10-15 минут после распределения комплекта материала необходимо обработать уложенный слой игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха и облегчения процесса нивелирования слоя.

При укладке и обработке материала по свежему слою необходимо передвигаться в специальной обуви с шипами на подошве.

Необходимо внимательно следить за временем, поскольку у материала постепенно увеличивается вязкость (см. время жизни материала) и на уложенном покрытии могут остаться следы от зубчатого ракеля и игольчатого валика.

Следующий комплект материала разливается сразу после распределения первого. При стыковке двух комплектов материала позднее чем через 15-20 минут (при температуре +20°C) может образоваться видимая граница.

В помещениях со сложной геометрией рекомендуется заранее продумать план работ по заливке.

Конструкция №3, 4 – Антискользящее покрытие

Подстилающий слой укладывается с помощью длинноворсового валика (рекомендуемая длина ворса около 12 мм) или с помощью ракеля с эластичной (резиновой или полиуретановой) вставкой с последующей прокаткой валиком. В процессе нанесения не допускать образования луж и потеков. Засыпка кварцевым песком производится через 10-20 минут после укладки состава. Вначале песок рассыпается слегка, а затем до полного насыщения с избытком. После полного затвердевания уложенного слоя лишний песок удаляется, а поверхность обеспыливается.

При необходимости увеличить общую толщину покрытия укладывается второй слой (конструкция №4).



QualityTechnologyProfessionalism

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

+7 495 946 99 02, +375 17 388 44 32

info@m8city.by

www.m8city.by

Продукция QTP предназначена только для профессионального применения
Зайдите на сайт www.m8city.by для получения свежей версии технического описания

Временные перерывы между слоями

| Температура | +10°C | +20°C | +30°C |
|-------------|----------|----------|----------|
| Минимум | 14 часов | 10 часов | 8 часов |
| Максимум | 26 часов | 24 часа | 16 часов |

Время жизни материала, замешенного с отвердителем

| Температура | +10°C | +20°C | +30°C |
|---|-------|-------|-------|
| Время жизни (нанесенный материал) (мин) | 30 | 25 | 20 |

Время отверждения

| Температура | +10°C | +20°C | +30°C |
|-----------------|---------|----------|----------|
| Можно ходить | 24 часа | 16 часов | 12 часов |
| Легкая нагрузка | 6 дней | 3 дня | 2 дня |
| Полная нагрузка | 10 дней | 7 дней | 5 дня |

ТЕСТОВЫЙ УЧАСТОК

Для подтверждения правильности выбранной конструкции покрытия, способов подготовки основания, применяемых инструментов, оборудования, качества материалов и квалификации бригады укладчиков рекомендуется произвести тестовое нанесение.

Для этого на объекте выделяется участок площадью 5-50 м², на котором выполняется весь комплекс предусмотренных проектом работ. Чем больше тестовый участок, тем большая вероятность получить наиболее достоверный результат.

УПАКОВКА

| QTP 1240 | Компонент А | Компонент Б |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Комплект 20,8 кг | 16 кг – металлическое ведро 20 л | 4,8 кг – металлическое ведро 5 л |

ВНЕШНИЙ ВИД

Компонент А – густая жидкость. Колеруется по стандартной карте цветов QTP. Возможна колеровка по стандартам RAL K.

Компонент Б – подвижная жидкость с оттенком от светло-желтого до темно-желтого.

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев со дня изготовления в нераспечатанном оригинальном контейнере при хранении в сухом, прохладном помещении (+15 - +25° C), без негативного воздействия отрицательных температур. Не допускать попадания прямых солнечных лучей!

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ

QTP 1240 содержит эпоксидные смолы и может кристаллизоваться при хранении или перепадах температуры. Обычно состав не подвержен кристаллизации, но также невозможно гарантировать ее полное отсутствие. Основной причиной может послужить хранение при постоянных перепадах температуры, тряска, попадание пыли или иных источников кристаллизации. Кристаллизация проявляется в виде помутнения состава, выпадения осадка или полного затвердевания. Данный процесс является обратимым и не является браком. Для раскристаллизации материала его необходимо выдержать при температуре от 45 до 60°C не менее 2 часов. Для получения подробной консультации,



QualityTechnologyProfessionalism

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

+7 495 946 99 02, +375 17 388 44 32

info@m8city.by

www.m8city.by

Продукция QTP предназначена только для профессионального применения
Зайдите на сайт www.m8city.by для получения свежей версии технического описания

свяжитесь со службой поддержки компании QTP.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить в техническом отделе компании QTP.

Только для профессионального применения.

Работы по укладке полимерного покрытия следует проводить в хорошо проветриваемом помещении. Во время проведения работ нельзя пользоваться открытым огнем и производить сварочные работы.

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании на слизистую оболочку или в глаза необходимо немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

Необходимо выполнять основные требования промышленной гигиены: пользоваться спецодеждой, защитными очками и перчатками.

После окончания работ и перед приемом пищи следует переодеться и вымыть руки с мылом. Для защиты кожи используйте защитные кремы.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Компоненты А и Б в несмешанном состоянии могут повлечь загрязнение водоемов. Не допускать попадания в канализацию, почву и грунтовые воды. Отвердевший состав опасности не представляет.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Неотвержденный QTP 1240 с инструмента можно удалить при помощи следующих растворителей: Р-646, ксилол, ацетон, этилацетат. Затвердевший материал можно удалить только механически.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация технического описания, а также рекомендации по применению и утилизации материалов даны на основании лабораторных испытаний и практического опыта их применения, при условии правильного хранения и нормальных условиях нанесения в соответствии с рекомендациями. В связи с тем, что мы не имеем возможности контролировать процесс хранения, укладки материалов и/или условия эксплуатации выполненных покрытий, мы несем ответственность только за качество материала при поставке его потребителю и гарантируем его соответствие нашим стандартам. Компания не несет ответственности за дефекты, образовавшиеся в результате некорректного применения данного продукта. Гарантии, касающиеся ожидаемой прибыли или другой юридической ответственности, не могут быть основаны на данной информации.

Указанные данные рассматриваются только как общее руководство – для более подробной консультации и/или обучения необходимо обращаться в службу технической поддержки нашей компании.

Поскольку производство материалов периодически оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять техническое описание материала без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает актуальность. Перед применением материала убедитесь в наличии у Вас действующего на данный момент технического описания.